

Recomenda-se que a colocação dos Revestimentos Dacapo seja a última etapa de execução da obra, a fim de evitar que outros serviços possam manchá-los ou danificá-los.

### **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

**Variação Dimensional:** Existe uma variação de até 3 mm, tanto na largura como na espessura, portanto não recomendamos junta seca, mais sim junta média ou larga.

**Variação de Estampa:** A estampa superficial é rústica, podendo variar tanto na textura quanto na cor do acabamento. Manchas claras ou escuras são passíveis em função de reações diversas no momento da cura do cimento. Solicite amostras e conheça as variações.

**Manchas de Assentamento:** Revestimentos Dacapo são passíveis de absorção de umidade no processo de assentamento, podendo apresentar manchas superficiais, característica própria de painéis rústicos e artesanais.

### **MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

Revestimentos Dacapo devem ser manuseados sempre na vertical e com mãos limpas. Evite contato com elementos que possam sujá-los (terra, cimento, folhas, frutos, tinta, óleo, alimentos e outros). O armazenamento deve ser em área coberta, com piso cimentado ou similar limpo e sem umidade. Após armazenados, cobrir com plástico.

**OBS: QUANDO ARMAZENADOS POR LONGOS PERÍODOS OS PISOS PODEM GERAR MANCHAS, SENDO ESTE UMA REAÇÃO NATURAL DO CONCRETO E NÃO UM DEFEITO DO PRODUTO.**

### **ASSENTAMENTO**

- Recomenda-se que a colocação dos pisos seja a última etapa da obra, evitando que outros serviços o danifiquem (ex: paisagismo, gesso, pinturas e outras intervenções);
- O contra piso deve estar limpo e livre de qualquer resíduo que prejudique a aderência do mesmo com a argamassa de assentamento; O mesmo deverá ser umedecido antes da aplicação de argamassa de assentamento;
- Recomenda-se profissional com conhecimento na colocação de acabamentos, como mármore, granitos, porcelanatos e outros;
- Recomenda-se juntas de 5 até 8 mm, sendo utilizado argamassa de rejuntamento flexível;
- Recomenda-se utilizar argamassa flexível ACIII (**seguir especificação do fabricante para grandes formatos**). É importante seguir as orientações do fabricante, principalmente sobre tempo para liberação de tráfego pós assentamento; Para peças claras, recomenda-se a utilização de argamassa branca.
- Devido a variações de espessura o colocador deve ter um cuidado especial em verificar se a peça ficou totalmente assentada, sendo compensada com argamassa, para que nenhuma parte fique em falso (sem argamassa colante).



Argamassa no contra-piso 10 mm, com desempenadeira dentada 8 mm;



Argamassa na placa com ~ 6 mm, com desempenadeira dentada 8 mm;



Acomodação das placas com martelo de borracha, até total acomodação e conferência de total preenchimento.

## REJUNTAMENTO

- Deve-se utilizar argamassa de rejunte flexível;
- Passar fita crepe para proteger as peças (retirar somente após a aplicação do rejunte), certificar que a mesma não está obstruída e molhá-las antes do rejuntamento.
- O rejunte deve ser aplicado preferencialmente com bisnaga, somente nas juntas;
- Remover o excesso com esponja úmida logo após a aplicação;
- Evitar a incidência do sol diretamente sobre o rejunte no momento da aplicação;
- Borrifar água após 4 horas da aplicação para manter a umidade;
- Jamais utilize qualquer tipo de ácido na limpeza rejunte.



É fundamental a utilização de fita "crepe" aderida nas duas margens das áreas de rejuntamento. Não utilize fitas plásticas adesivas.



Retirar a fita crepe somente após rejuntamento e início de endurecimento do mesmo. Nunca

## PROTEÇÃO QUÍMICA

Produtos Dacapo são passíveis de retenção de sujeira. Assim sendo, é necessária proteção química.

Recomendamos o uso de selador, cera acrílica, impermeabilizantes ou resina. Cada um de acordo com a demanda de tráfego previsto.

Para linhas antiderrapantes é recomendada a utilização de Dacapo Impermeabilizante. Antes de assentá-las, aplique uma demão para facilitar a limpeza durante o processo de assentamento. Em seguida, tantas demãos quantas forem recomendadas pelo fabricante.

### **PROTEÇÃO MECÂNICA**

Quando o Revestimento Dacapo for assentado antes de outras atividades da obra, recomendamos o isolamento ao trânsito imediato. Mantenha a área com uma proteção de lona plástica e/ou plástico bolha até ao final da obra. A liberação do trânsito deverá ocorrer após a proteção química.

### **LIMPEZA APÓS OBRA**

É importante aguardar 72 horas após rejuntamento, para então executar limpeza do piso após obra. Utilize Detergente Neutro e em áreas externas pode ser utilizada lavadoras de alta pressão ou enceradeiras com escova de nylon.

**ATENÇÃO:** não utilizar ácidos, incluindo produtos de limpeza de base ácida, como “limpa-pedras”, soda cáustica e outros.

### **LINHA MADEIRA**

Dacapo Linha Madeira é produzido em uma tonalidade marrom a qual permite combinações de tonalidade com nossos Vernizes de Envelhecimento (Amêndoa, Canela, Tabaco e Mogno). O verniz é aplicado apenas na face superior da peça, para que o mesmo não comprometa a ancoragem do rejunte. Após assentamento e rejuntamento, deve-se aplicar o verniz de envelhecimento que acompanha o produto nos rejuntas e laterais expostas.

\*O verniz para aplicação em laterais expostas e retoques por motivo de avaria é enviado de acordo com a quantidade de peças.

### **TRANSPORTE**

Ao contratar um transportador informe ao mesmo os detalhes importantes como acessos da região ou da obra, horários de descarga, responsável pelo recebimento do produto, a forma de descarga do produto e qualquer restrição da obra. A Dacapo é responsável pelo carregamento em sua fábrica e conferência da carga junto ao responsável da transportadora antes da expedição da mesma.

### **ENTREGA**

Conferir o material através de NFe e junto ao pedido. Caso haja, alguma irregularidade proceda da seguinte forma:

- Registre a ocorrência no romaneio de entrega;
- Comunique imediatamente o Representante responsável;

**“JAMAIS INSTALE O PRODUTOS CASO ENCONTRE ALGUMA PROBLEMA VISÍVEL. PRODUTO ASSENTADO É CONSIDERADO PRODUTO ACEITO, CONFORME LEI DO CONSUMIDOR.”**