

MASSA FINA DE CORREÇÃO

Descrição

MASSA FINA DE CORREÇÃO é uma argamassa industrializada de altíssima qualidade, fabricada com matérias-primas selecionadas, indicada para regularização de baixas espessuras em pisos e paredes, em áreas internas e externas.

Indicação de Uso

Indicado para regularização de contra piso, reboco, pisos e paredes já revestidos com cerâmicas, porcelanatos, azulejos, granito, estrutura de concreto, placas de gesso e cimentícias, (áreas internas e externas), bastando apenas adicionar água. Uso residencial e comercial.

Preparo da Base

O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação.

Contra piso ou reboco: Verifique a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer defeito e faça os devidos reparos. Quando a base for nova, é necessário aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura, após isso, faça o Teste de umidade* antes de iniciar aplicação. A base a ser regularizada não deve estar saturada com água. Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na Massa Fina de Correção Dacapo.

Cerâmica, granito, azulejo e porcelanato: Verifique a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer defeito e faça os devidos reparos. Faça a limpeza completa da superfície e depois lave com Detergente Ácido Dacapo até remover todo o brilho. Enxágue com água limpa protegendo antes os outros acabamentos, e deixe a superfície totalmente seca. Em seguida, regularize aplicando em toda superfície a Massa Fina de Correção Dacapo. Após a secagem completa, lixe para regularizar.

***Teste de umidade:** O teste consiste em colar um pedaço de plástico com fita crepe no piso e/ou parede e aguardar 48 horas. Se aparecerem gotículas de água no plástico ou se a área ficar escura significa que ainda está úmido, devendo então aguardar até que fique totalmente seco.



Densidade	2000 kg/m ³	
Embalagem	4 kg	20 kg
Fator de Água	1,2 L	6,0 L
Cor	Cinza	
Rendimento	2kg/m ² para espessura média de 1mm . O consumo pode variar em função da base da forma de aplicação.	
Temperatura de trabalho para aplicação		
. Do ambiente	5 a 36°C	
. Da base	5 a 26°C	
Liberação para tráfego		
. Pessoas com cuidado	24 horas	
. Utilização normal	72 horas	
Espessura	Mínimo	1,0mm
	Máximo	5,0mm
Validade	24 meses	

Preparo do Produto

- Verifique se você está com todas as ferramentas de trabalho disponíveis (espátulas e desempenadeira de aço lisa, misturador mecânico ou haste de mistura acoplada a furadeira, lixa 220) e se a base já está preparada;
- Misture o conteúdo da MASSA FINA DE CORREÇÃO com água limpa conforme indicação;
- Misturar mecanicamente até a completa homogeneização do produto;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva;

Aditivação da mistura:

Para ocorrer toda a aditivação da mistura é necessário deixar a argamassa já homogeneizada, em repouso por 10 minutos, bastando remisturar antes do uso. **Nota:** Não adicionar mais água nesta fase.

Tempo de utilização

Deve ser utilizada no prazo máximo de 2 horas, contadas a partir do início da mistura. É recomendada a colocação de um pano úmido sobre o balde para contribuir com o tempo de utilização.

Aplicação do Produto

A Massa Fina De Correção é aplicada com desempenadeira metálica lisa. Aplique argamassa sobre a base pressionando o material de modo a preencher e corrigir as irregularidades das superfícies. Aplique em camadas de 1 a 5 mm de espessura. Caso a espessura da regularização seja maior que 5 mm, aplique mais camadas, aguardando o tempo de secagem entre cada aplicação (seco ao toque). Aplique quantas camadas achar necessário. O acabamento final deve ser feito com a argamassa ainda úmida com a desempenadeira lisa. Para finalizar, caso necessário, utilize desempenadeira de feltro ou espuma. Para aplicação de tintas aguarde no mínimo 14 dias.

Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada;
- Utilize pano macio e detergente neutro para limpeza;
- É recomendável o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) como luva, bota, máscara de proteção respiratória, óculos de proteção;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Limitações de uso **IMPORTANTE**

Use apenas em superfícies totalmente secas e sem possibilidades de infiltrações.

Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, borracha, plástico, pisos vinílicos, fórmica, madeira, tintas, outras superfícies flexíveis, poeira, óleo, ceras, resinas, colas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência.

Não aplique quando a temperatura do substrato estiver, ou atingir nas próximas horas, abaixo de 5°C ou acima de 38°C.