

CIMENTO QUEIMADO PAREDE

Descrição

O **CIMENTO QUEIMADO PAREDE** é uma argamassa polimérica a base cimento Portland e aditivos especiais, monocomponente, que apresenta acabamento de cimento queimado.

Indicação de Uso

- Paredes internas em áreas secas;
- Acabamento em bases de reboco, gesso, gesso acartonado, placas cimentícias, concreto, cerâmica, porcelanato e pedras;
- Superfícies seladas ou emassadas com acrílico/PVA;
- Superfícies verticais residenciais ou comerciais.

Características Técnicas

- Fácil Aplicação;
- Basta misturar com água;
- Acabamento original.

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre poeira, superfícies betuminosas, gorduras, tintas de esmalte sintético, epóxi e poliuretano ou qualquer outra substância que impeça a aderência;
- Para base de material cimentício (reboco e concreto): aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários; após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO** e regularizar a superfície com uso de **MASSA FINA DE CORREÇÃO DACAPO** e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;

Preparo do Produto

- Misture o conteúdo do **CIMENTO QUEIMADO PAREDE DACAPO** com água limpa conforme indicação da embalagem;
- Misturar mecanicamente até a completa homogeneização do produto;
- Para ocorrer a aditivação, é necessário a misturar ficar em repouso por 10 minutos;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.



Aplicação do Produto

- Aplique o mínimo de duas demãos do produto com uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua, para obter a textura desejada;
- Aplique cada demão em toda superfície de uma só vez, e manter o revestimento totalmente protegido das intempéries;
- Para obter manchas de queimado use desempenadeira de aço carbono e aplique com vigor;
- Para obter menos manchas de queimado use desempenadeira de aço inox e aplique com suavidade;
- Para outras cores, utilize pigmento (líquido ou pó - tipo Xadrez). Misture mecanicamente adicionando o pigmento até obter a cor desejada;
- Aplicar duas demãos de **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DACAPO**, após tempo de cura mínimo de doze horas de aplicação do **CIMENTO QUEIMADO PAREDE DACAPO**;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada;
- Utilize pano macio e detergente neutro para limpeza;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- O rendimento pode variar em função das características da superfície da base (lisa ou rústica) e a espessura desejada de aplicação do produto;
- É recomendável o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) como luva, bota, máscara de proteção respiratória, óculos de proteção;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplique em áreas molhadas. (Neste caso use o **CIMENTO QUEIMADO ÁREAS MOLHADAS E FACHADAS DACAPO**);
- Não molhe e nem lave o revestimento antes de fazer a impermeabilização do revestimento. Infiltrações de água e umidade remanescente geram manchas e deslocamentos.

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.