

## REVESTIMENTO AÇO CORTEN

### Descrição

É um material de composição mineral à base de emulsão acrílica, usada para acabamento de revestimento decorativo com efeito imitando aço envelhecido enferrujado.

### Indicação de Uso

- Paredes em área externa e interna;
- Acabamento em bases de reboco, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, concreto, cerâmica, porcelanato e pedras;

### Características Técnicas

- Fácil e rápida aplicação
- Baixo custo de manutenção
- Fácil adaptação em reforma

### Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre material pulverulento, superfícies betuminosas, gorduras, ceras, poeira ou qualquer outra substância que impeça a aderência;
- Para base de material cimentício (reboco e concreto): aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários; após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO** e regularizar a superfície com uso de **MASSA FINA DE CORREÇÃO DACAPO** e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;
- Para bases de reboco, concreto, placa cimentícia, gesso acartonado e gesso, recomenda-se regularizar a superfície com **MASSA DE CORREÇÃO RAP FLEX DACAPO**.



Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	2,00 a 2,05	
Embalagem (kg)	1,0	5,0
Rendimento (m <sup>2</sup> )	0,9 a 1,2	4,5 a 6,0
Resistência de Aderência a Tração (MPa)	> 0,60	
Validade	24 meses a partir da data de fabricação	

## Preparo do Produto

- Misturar levemente até a completa homogeneização do produto;
- Acrescente o **REAGENTE AÇO CORTEN** no material da embalagem do **REVESTIMENTO AÇO CORTEN** a quantidade de Reagente pode variar entre 150ml até 500ml para cada de 5Kg de **REVESTIMENTO AÇO CORTEN DACAPO**.
- Quanto maior o volume de **REAGENTE AÇO CORTEN** na massa de **REVESTIMENTO AÇO CORTEN**, maior será a oxidação e o efeito de aço enferrujado do revestimento.
- Após dosagem do **REAGENTE AÇO CORTEN** no material da embalagem do **REVESTIMENTO AÇO CORTEN**, pode ser adicionado de 5% a 10% de água, em relação ao peso de material, na mistura para ajustar a consistência de aplicação.
- Após o preparo com a mistura dos materiais, o produto deve ser usado em até 4 horas.
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.

## Aplicação do Produto

- Aplique o produto com uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua, em toda a superfície de uma só vez e manter o revestimento totalmente protegido das intempéries;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do **REVESTIMENTO AÇO CORTEN DACAPO**;
- Para obter o efeito de enferrujado, imitando aço envelhecido do revestimento, aguarde o período de secagem entre 12 e 48 horas;
- Para tratamento final, aplicar o mínimo de 2 (duas) demãos de **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DACAPO**, após o mínimo de 12 horas após término da aplicação do revestimento.
- Para maiores informações, consulte o site [www.dacapo.com.br](http://www.dacapo.com.br).

## Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- Até 12 horas após aplicação do **IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DACAPO**, podem ocorrer manchas e variações de uniformidade do revestimento devido presença de água, umidade, chuva, sol e vento;
- **NUNCA** interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;

- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.

## **Garantia**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.