

REVESTIMENTO MINERAL

Descrição

O **REVESTIMENTO MINERAL DACAPO** é uma argamassa polimérica a base de cimento Portland e aditivos especiais produzido com adição de rejeitos reciclados de minério de ferro. O produto oferece um acabamento fosco, rústico.

Indicação de Uso

- Paredes em áreas internas e externas;
- Acabamento em bases de reboco, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, concreto, cerâmica, porcelanato e pedras;

Características Técnicas

- Fácil Aplicação
- Produto sustentável
- Alto Desempenho

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre poeira, superfícies betuminosas, gorduras, ceras, poeira ou qualquer outra substância que impeça a aderência;
- Para base de material cimentício: aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários;
- Aplicar o mínimo de duas demãos de **FUNDO PREPARADOR DACAPO** com uma das cores (Branco, Cinza ou Marrom) de acordo com o revestimento escolhido;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO** e regularizar a superfície com uso de **MASSA DE CORREÇÃO DACAPO** e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **FUNDO PREPARADOR DACAPO** com uma das cores (Branco, Cinza ou Marrom) de acordo com o revestimento escolhido;

Preparo do Produto

- Num recipiente plástico limpo e estanque, coloque 3 litros de água (\pm 5%) e acrescente os 15 kg do **REVESTIMENTO MINERAL DACAPO**;
- Misturar mecanicamente até a completa homogeneização do produto e aguardar por 10 minutos;



- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.

Aplicação do Produto

- Aguardar a secagem mínima de três horas da segunda demão do **FUNDO PREPARADOR DACAPO**,
- Fazer a paginação desejada da parede com a **FITA DELIMITADORA DACAPO**;
- Aplicar uma demão do **REVESTIMENTO MINERAL**, usando uma desempenadeira de aço Inox lisa de forma contínua e regular;
- Utilize desempenadeira de plástico lisa ou de aço inox com aplicações sistêmicas no material para garantir homogeneidade da mistura em toda superfície;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do **REVESTIMENTO MINERAL DACAPO**;
- Após 3 horas remova a fita Delimitadora de toda a superfície;
- Para áreas externas e internas molháveis e molhadas, aplicar tratamento superficial com produto hidrofugante ou impermeabilizante.
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- Não use resinas à base de solvente de petróleo;
- Utilize detergente neutro para limpeza;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em saunas, churrasqueiras, fornos e fogões à lenha.
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.