

## CIMENTO QUEIMADO PISO

### Descrição

O **CIMENTO QUEIMADO PISO** é uma argamassa polimérica a base cimento Portland e aditivos especiais, mono componente, que apresenta acabamento de cimento queimado.

### Indicação de Uso

- Áreas internas e externas;
- Acabamento em bases de contrapisos, concreto, cerâmica, porcelanato e pedras;
- Pisos residenciais e comerciais com tráfego leve;
- Face externa de churrasqueiras, fornos e fogão a lenha;

### Características Técnicas

- Fácil e rápida aplicação;
- Basta misturar com água;
- Espessura mínima de 2,0 mm;
- Liberação para tráfego leve em 48 horas;
- Acabamento original.

### Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre poeira, superfícies betuminosas, gorduras, tintas de esmalte sintético, epóxi e poliuretano ou qualquer outra substância que impeça a aderência;
- Para base de material cimentício (reboco e concreto): aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários; após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO** e regularizar com **MASSA FINA DE CORREÇÃO DACAPO**;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO** e regularizar a superfície com uso de **MASSA FINA DE CORREÇÃO DACAPO** e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;



Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1,10 a 1,15	
Cor	Conforme catálogo	
Embalagem (kg)	4,0	20,0
Água (l)	1,2	6,0
Rendimento para 2 mm espessura (m <sup>2</sup> )	3,0	15,0
Tempo de Trabalho (min)	60,0	
Resistência à Compressão (MPa)	> 20,0	
Resistência à Tração na Flexão (MPa)	> 6,0	
Resistência à Aderência à Tração (MPa)	> 0,60	
Validade	24 meses a partir da data de fabricação	

## Preparo do Produto

- Misture o conteúdo do **CIMENTO QUEIMADO PISO DACAPO** com água limpa conforme indicação da embalagem;
- Misturar mecanicamente até a completa homogeneização do produto;
- Manter a mistura em repouso por 10 minutos;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.

## Aplicação do Produto

- Aplique três demãos do produto com uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua, para obter a espessura mínima de 2 mm;
- Aplique cada demão em toda superfície de uma só vez, aguardar secar para nova aplicação e manter o revestimento totalmente protegido das intempéries;
- Para obter mais manchas de queimado, use desempenadeira de aço carbono e aplique com vigor;
- Para obter menos manchas de queimado, use desempenadeira de aço inox e aplique com suavidade;
- Para outras cores, utilize pigmento (líquido ou pó - tipo Xadrez). Misture mecanicamente adicionando o pigmento até obter a cor desejada;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do **CIMENTO QUEIMADO PISO DACAPO**;
- Aplicar o mínimo de duas demãos de **SELADOR ACRÍLICO DACAPO**, após tempo de cura mínimo de doze horas de aplicação do **CIMENTO QUEIMADO PISO DACAPO**;
- Após três horas da aplicação do **SELADOR ACRÍLICO DACAPO**, aplicar no mínimo três demãos de material de tratamento final, sendo (obs.: para superfícies mais porosas e rugosas, ambientes de maior tráfego, desgaste pelo uso de móveis rolantes, ambientes agressivos, áreas com água constante, dentre outras necessidades específicas, se faz necessário a aplicação de mais demãos do produto para atender ao desempenho esperado):
  - **RESINA POLIURETANO DACAPO**: Áreas externas, áreas de lazer, áreas gourmet, áreas molhadas e molháveis internas;
  - **RESINA ACRÍLICA DACAPO**: Áreas Internas secas;
- Para maiores informações, consulte o site [www.dacapo.com.br](http://www.dacapo.com.br).

## Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada;
- Utilize detergente neutro para limpeza;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- O rendimento pode variar em função das características da superfície da base (lisa ou rústica) e a espessura desejada de aplicação do produto;
- Reaplique, sempre que necessário, o material de tratamento final: **RESINA POLIURETANO DACAPO** ou **RESINA ACRÍLICA DACAPO**;
- Até 12 horas após aplicação do material de acabamento, podem ocorrer manchas e variações de uniformidade do revestimento devido presença de água, umidade, chuva, sol e vento;

- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Não molhe nem lave o revestimento antes de fazer o acabamento completo. Infiltrações de água e umidade remanescente geram manchas e deslocamentos;
- É recomendável o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) como luva, bota, máscara de proteção respiratória e óculos de proteção;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não use móveis de pés metálicos ou rígidos sem proteção de borracha ou similar;
- Peso, arraste e impacto de móveis, quedas ou arraste de eletrodomésticos e objetos, roldanas de cadeiras, podem amassar, riscar ou danificar o piso – produto deformável;
- Não aplicar em ambientes com uso contínuo de cadeiras de rodinhas;
- Não aplicar em Box de banheiro;

## Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.