

REVESTIMENTO FULGET RESINADO - PISO

Descrição

O **REVESTIMENTO FULGET RESINADO PISO DACAPO** é um composto, bicomponente, para execução de revestimento mineral, à base de composto resinado e agregados minerais selecionados e beneficiados de resíduos de rochas ornamentais – granitinas 0G.

O composto resinado possui excelente adesão devido as características da resina em sua composição, sendo a parte aglomerante do produto. As granitinas que serão misturadas ao composto resinado terão cores padrões para definição do cliente.

O **REVESTIMENTO FULGET RESINADO PISO DACAPO** oferece um acabamento antiderrapante, rústico e com brilho.

Indicação de Uso

- Pisos de áreas externas e internas;
- Pisos residenciais e comerciais.

Características Técnicas

- Revestimento Mineral modificado com polímeros;
- Bicomponente, bastando misturar as proporções de Resina A (500 ml) + B (300 ml) com 1 saco de Granitina 0G (15kg) – após realizar mistura dos materiais, considerar tempo máximo para aplicação de: 30 minutos;
- Excelente aderência e resistência mecânica;
- Fácil aplicação;
- Antiderrapante;

Preparo da Base

- Toda base a receber aplicação do **REVESTIMENTO FULGET RESINADO PISO DACAPO** deve estar totalmente seco, limpo, íntegro e livre de partículas soltas, poeira, óleo, graxa, desmoldante ou quaisquer outros agentes contaminantes que possam prejudicar a adesão;
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, gorduras, tintas de esmalte sintético, epóxi e poliuretano ou qualquer outra substância que impeça a aderência;
- Deve ser verificado em toda base a receber aplicação do **REVESTIMENTO FULGET RESINADO PISO DACAPO**, a existência de trincas, emendas, som de oco, peças de revestimento soltas ou qualquer outro defeito, e proceder os reparos necessários;



	Composto Resinado	Granitina 0G
Densidade (g/cm ³)	1,10 a 1,25	1,65 a 1,75
Cor	Transparente	Amarelo Palha Vermelha Cinza Preta
Embalagem (kg)	800 g	15 Kg
Rendimento (m ²)	~ 1,5 m ² (espessura 5,0 mm)	
Resistência de Aderência a Tração (MPa)	> 0,60	
Validade	24 meses a partir da data de fabricação	Indeterminado

- Para base de material cimentício (contrapiso e concreto): aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura;
- Para bases que possuam revestimentos de cerâmica, porcelanato e granito: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO**;
- Na existência de juntas de dilatação na base de concreto ou contrapiso, faça as mesmas juntas na aplicação do **REVESTIMENTO FULGET RESINADO PISO DACAPO**;

Preparo do Produto

- Preparo da resina: Adicionar o componente B (300 ml - endurecedor) na embalagem do componente A (500 ml – resina epóxi) e agitar até completa homogeneização e utilizar de imediato;
- Adicionar as granitinas (15 kg) em um recipiente plástico e estanque;
- Colocar a resina preparada (800 ml) sobre a granitina no recipiente plástico e estanque e proceder a mistura dos materiais com um misturador mecânico até obtenção de um produto homogêneo - aplicar de imediato;
- Para os casos que queiram a coloração no composto resinado, basta adicionar pigmento em pó tipo Xadrez da cor e intensidade desejada durante a fase de preparo da resina;
- Após preparação e antes do uso, proteger a mistura do sol, vento e chuva.

Aplicação do Produto

- Aplicar uma demão do **REVESTIMENTO FULGET RESINADO PISO DACAPO**, usando uma desempenadeira de aço lisa de forma contínua no material para garantir homogeneidade e adensamento do revestimento em toda superfície;
- Proceder limpeza periodicamente da desempenadeira com álcool 70° gel ou Etanol, para evitar agarramento do composto durante execução da aplicação do revestimento;
- Tempo máximo para aplicação do revestimento: 30 minutos;
- Para grandes áreas de superfície e interrupção da aplicação do revestimento, prever a paralização dos trabalhos na região de uma junta de dilatação existente ou estabelecer uma junta fria com a fixação de um perfil plástico/alumínio;
- Liberação para tráfego após aplicação do produto: 24 horas;
- Para revitalização da superfície, anualmente ou por necessidade, aplicar uma demão do **COMPOSTO RESINADO DACAPO**;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente protegido das intempéries até a secagem;
- Utilize detergente neutro para limpeza do dia a dia;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- **NUNCA** interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.

- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.