FICHA TÉCNICA

Rev.: 05 Data: 05/03/2025

Resina Poliuretano - Brilho

Descrição

Solução aquosa à base de resina híbrida de poliuretano-acrílico para sistema bicomponente de formação de película de alto desempenho incolor, transparente e com boa resistência mecânica.

Indicação de Uso

- Áreas externas e internas;
- Bases de cimento queimado, concreto, pedras naturais, pisos frios e pisos de madeira naturais e sintéticas.

Características Técnicas

- Fácil e rápida aplicação;
- Protege e melhora a resistência da superfície com excelente resistência à água, preservando a aparência natural da base.
- Preserva a aparência natural da base e apresenta excelente resistência à água.

Densidade (g/cm³)	1,18 a 1,22	
Embalagem (l)	1,0	5,0
Rendimento (m²/l)	16 à 24 m²	
Validade	36 meses a partir da data de fabricação	

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre material pulverulento, superfícies betuminosas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência;

Preparo do Produto

- Adicionar uma medida de 10 a 30 ml de **CATALIZADOR POLIURETANO DACAPO** a 1000 ml da **RESINA POLIURETANO DACAPO** em recipiente estanque e limpo, e misturar levemente com agitador mecânico, até a completa homogeneização do sistema bicomponente (a maior dosagem de catalizador confere maior resistência superficial ao tratamento);
- Proteger a solução do sol, vento e chuva.

Aplicação do Produto

- Colocar uma parte de produto **RESINA POLIURETANO DACAPO** preparado com **CATALIZADOR POLIURETANO DACAPO,** prevista para executar o tratamento da superfície em uma bandeja de pintura limpa;

- Umedecer o **MOP DACAPO** ou rolo de lã baixa com o produto bicomponente **RESINA POLIURETANO DACAPO** e retirar excesso do material na bandeja;
- Aplicar o mínimo de três demãos de forma homogênea e uniforme com uso de **MOP DACAPO** ou rolo de lã baixa. Manter tempo mínimo entre demãos de 3 horas – para superfícies mais porosas e rugosas, se faz necessário a aplicação de mais demãos do produto para atender ao desempenho esperado;
- Aguardar período superior a 12 horas para liberação;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Fazer devida proteção do ambiente (piso, paredes, portas, janelas e demais superfícies) antes da aplicação do **RESINA POLIURETANO DACAPO** para inibir surgimento de manchas devido contato com o produto;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido absorção da base e condições climáticas do ambiente durante aplicação;

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.