

CIMENTO QUEIMADO PAREDE - PRONTO**Descrição**

É um material de composição mineral à base de emulsão acrílica, usada para acabamento de **CIMENTO QUEIMADO**.

Indicação de Uso

- Paredes internas e externas protegidas (ex.: garagem e áreas cobertas);
- Acabamento em bases de reboco, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, concreto, cerâmica, porcelanato e pedras;
- Superfícies seladas ou emassadas com acrílico/PVA;
- Superfícies verticais residenciais ou comerciais.

Características Técnicas

- Fácil Aplicação
- Produto Impermeável
- Produto Flexível

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre poeira, superfícies betuminosas, gorduras, ceras, poeira ou qualquer outra substância que impeça a aderência;
- Para base de material cimentício: aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários; após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO** e regularizar a superfície com **MASSA DE CORREÇÃO DACAPO**;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO** ou **PROMOTOR DE ADERÊNCIA DACAPO** e regularizar a superfície com uso de **MASSA DE CORREÇÃO DACAPO** e após, aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO**;
- Para base de gesso e gesso acartonado: aplicar o mínimo de duas demãos de **PRIMER SELADOR DACAPO** e regularizar a superfície com **MASSA DE CORREÇÃO DACAPO**;

Preparo do Produto

- Produto pronto para uso;
- Misturar levemente até a completa homogeneização do produto;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido.



Densidade (g/m³)	1,50	
Cor	Conforme catálogo	
Embalagem (kg)	5,0	25,0
Rendimento (m²)	9,0	45,0
Resistência de Aderência a Tração (MPa)	> 0,60	
Validade	36 meses a partir da data de fabricação	

Aplicação do Produto

- Aplique o mínimo de duas demãos do produto com uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua, para obter a textura desejada;
- Aplique cada demão em toda superfície de uma só vez, e manter o revestimento totalmente protegido das intempéries;
- Para obter manchas de queimado use desempenadeira de aço carbono (comum de pintor) e aplique com vigor;
- Para obter menos manchas de queimado use desempenadeira de aço inox e aplique com suavidade;
- Para outras cores, utilize pigmento (líquido ou pó - tipo Xadrez). Misture mecanicamente adicionando o pigmento até obter a cor desejada;
- Na existência de juntas de dilatação, faça as mesmas juntas na aplicação do **CIMENTO QUEIMADO PAREDE DACAPO PRONTO**;
- Deixe a superfície lisa apenas usando a desempenadeira de aço (laminação);
- Caso prefira lixar, aplique no mínimo 2 demãos **SELADOR ACRÍLICO DACAPO** e após, aplicar camada de tratamento superficial com uma ou mais demãos: **RESINA ACRÍLICA DACAPO** quando desejar brilho ou **RESINA PU DACAPO** na opção fosca ou brilhante em áreas que seja necessário maior proteção;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não seja o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- Não use resinas à base de solvente de petróleo;
- Utilize detergente neutro para limpeza;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- NUNCA interrompa a aplicação no meio da superfície que está sendo realizado o revestimento;
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em saunas, banheiras, cubas de lavatório/pias, churrasqueiras, fornos e fogões à lenha.

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.