

MASSA LISA – SKIM COAT

Descrição

MASSA LISA – SKIM COAT é uma argamassa polimérica em pó, a base de cimento Portland e aditivos especiais de altíssima qualidade, fabricada com agregado mineral selecionado com altíssima finura.

Indicação de Uso

- Paredes e tetos em área externa e interna;
- Para regularização e acabamento de paredes de alvenaria e tetos, em bases de reboco, gesso acartonado, placa cimentícia, concreto, superfícies pintadas com tinta acrílica ou texturas acrílicas, cerâmica, porcelanato e pedras naturais;
- Ambientes residenciais e comerciais.

Preparo da Base

- O local a ser aplicado deve estar totalmente seco, íntegro, firme e livre de qualquer substância que possa impedir sua fixação;
- Não aplique o produto sobre poeira, superfícies betuminosas, gorduras, ceras ou qualquer outra substância que impeça a aderência; para base de material cimentício: aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura e verificar a existência de trincas, emendas, som de oco ou qualquer outro defeito, e faça os reparos necessários;
- Para base de cerâmica, porcelanato e pedras: fazer decapagem e limpeza com **DECAPANTE DACAPO** ou **PROMOTOR DE ADERÊNCIA DACAPO**;
- Para base com pintura ou textura, proceder o lixamento mecânico e lavar toda superfície para retirar a tinta descascando que esteja sem resistência e abrir a porosidade do material para aumentar a ancoragem do produto.

Preparo do Produto

- Misture o conteúdo da **MASSA LISA – SKIM COAT** com água limpa conforme indicação da embalagem, com tolerância máxima de $\pm 5\%$;
- Misturar mecanicamente até a completa homogeneização do produto;
- Para ocorrer a aditivação, é necessário a misturar ficar em repouso por 10 minutos;
- Proteger a mistura do sol, vento e chuva utilizando um pano úmido;



Densidade - Pó (g/cm ³)		850
Densidade massa fresca (g/cm ³)		1.600
Embalagem (kg)		10,0
Água	Desempenadeira	4,1 lt
	Rolo Cabelo Anjo	5,0 lt
Cor		Cinza/Branca
Rendimento		0,6 - 0,8 kg/m ² /mm
Resistência à Aderência à Tração (MPa)		> 0,60
Validade		12 meses a partir da data de fabricação

- O produto, depois de misturado com água, deve ser aplicado dentro de 2,5 horas. Não acrescentar água para restaurar a trabalhabilidade do produto neste período.

Aplicação do Produto

- Desempenadeira: aplique em até 3 demãos finas do produto pressionando com uma desempenadeira de aço lisa, de forma regular e contínua, para preencher e corrigir irregularidades das superfícies com até 2 mm de espessura;
- Rolo Cabelo de Anjo: aplique o produto de forma regular para lançamento do material na base com uso do rolo cabelo de anjo e regularize com desempenadeira de aço lisa nas superfícies com até 2 mm de espessura;
- Tempo entre demãos: entre a 1ª demão e 2ª demão: entre 12 e 24 (h); entre 2ª demão e 3ª demão: aplicação imediata;
- Umedecer a base de aplicação antes da aplicação do produto, quando a temperatura do ambiente for superior a 25° e umidade relativa inferior a 40%;
- Para maiores informações, consulte o site www.dacapo.com.br.

Precauções

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto;
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem;
- É recomendável o uso de EPI's (Equipamento de Proteção Individual) como máscaras, luvas, botas, óculos de proteção e outros tipos que seja necessário ao aplicador e ambiente;
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Não aplicar em dias chuvosos ou com umidade relativa do ar superior a 90%, com ventos fortes, quando a temperatura do ambiente ou da base estiver abaixo de 5°C ou acima de 38°C, com sol incidindo diretamente sobre a superfície que está sendo aplicado;
- Use apenas em superfícies totalmente secas e sem possibilidades de infiltrações;
- Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, borracha, plástico, pisos vinílicos, fórmica, madeira, tintas, outras superfícies flexíveis, poeira, óleo, ceras, resinas, colas, gorduras ou qualquer outra substância que impeça a aderência.
- Variações no consumo do produto pode ocorrer devido condições e características da base e espessura utilizada.

Garantia

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.